

## VERFSYSTEEM

Naam:  
T.a.v.  
Datum:

Debiteurnummer :  
Naam Schip :  
Afmetingen : 110 x 11,45 x 5,30

Laagdikte in microns  
Vol.%=Percentage vaste stof  
Tr.=Theoretisch rendement per m<sup>2</sup> per liter  
Pr.=Praktisch rendement per m<sup>2</sup> per liter

Veiligheidsvoorschriften zie sheets :	<a href="#">1430</a>	<a href="#">1431</a>	<u>Op al onze leveringen zijn onze algemene levervoorwaarden van toepassing</u>			
Ontroesten/reinigen zie informationsheet :	<a href="#">1490</a>					
Ontluchten/ventileren bij coaten tanks :	<a href="#">1433</a>	<a href="#">1434</a>				
<b>* Voor maximale overschildertijd altijd datasheets bekijken voor voorwaarden.</b>						

Datasheet	Deel Schip Produkt	Kleur	Aantal m <sup>2</sup>	Aantal lagen	Laag dikte	Overschildertijd 10 °C Min.* Max. *	Vol. %	Spuut verl.%	Cons. Liters	Verdun- ning	
<i>60 maanden anti-aangroei bescherming op basis van 60 % varen</i>											
<b>Vlak</b>											
<i>Voorbehandelingen: Hogedruk wassen en daarna ontroesten tot Iso St.2</i>											
(110 x 11,45)											
7417	<a href="#">SigmaCover 280 (Universal Primer)</a>	Geel/groen	1275	0,5	100	16 uur Zie datasheet	57	30	160	91-92	Bijplekken
7979	<a href="#">SigmaCover 380</a>	Grey	1275	0,5	100	24 uur Zie datasheet	80	30	114	91-92	Bijplekken
7905	<a href="#">SigmaCover 555</a>	Zwart	1275	0,5	100	12 uur Zie datasheet	56	30	163	91-92	Bijplekken
7357	<a href="#">Sigma EcoFleet 290 A</a>	Zwart	1275	1	100	12 uur x	53	30	344	21-06	Volle laag
<b>Kimme + Zijde (3,3 meter)</b>											
<i>Voorbehandelingen: Hogedruk wassen en daarna ontroesten tot Iso St.2</i>											
(110 x 3,3 x 2 = m2)											
7417	<a href="#">SigmaCover 280 (Universal Primer)</a>	Geel/groen	730	0,25	100	16 uur Zie datasheet	57	30	46	91-92	Bijplekken
7979	<a href="#">SigmaCover 380</a>	Grey	730	0,25	100	24 uur Zie datasheet	80	30	33	91-92	Bijplekken
7905	<a href="#">SigmaCover 555</a>	Zwart	730	0,25	100	12 uur Zie datasheet	56	30	47	91-92	Bijplekken
7357	<a href="#">Sigma EcoFleet 290 A</a>	Zwart	730	1	75	12 uur x	53	30	148	21-06	Volle laag
7357	<a href="#">Sigma EcoFleet 290 A</a>	Zwart	730	1	75	12 uur x	53	30	148	21-06	Volle laag
<b>Topzijde ( 2 meter)</b>											
<i>Voorbehandelingen: Hogedruk wassen en daarna ontroesten tot Iso St.2</i>											
(110 x 2 x 2 = m2)											
7346	<a href="#">Sigma Vikote 12 (Biguard Primer)</a>	Dark	450	0,25	75	10-12 uur 1 maand	34	30	35	21-06	Bijplekken
7347	<a href="#">Sigma Vikote 42 (Biguard Coating)</a>	Zwart	450	1	50	10 uur 3 maanden	35	30	92	21-06	Volle laag

Data blad	Geschatte benodigde consumptie op basis van bovenstaande gegevens/variabelen.					
	Product	Kleur	Liters	Verpakking	Aantal	
7417	<a href="#">SigmaCover 280 (Universal Primer)</a>	Geel/groen	160	20	x	7
7979	<a href="#">SigmaCover 380</a>	Grey	146	20	x	8
7905	<a href="#">SigmaCover 555</a>	Zwart	209	20	x	8
7357	<a href="#">Sigma EcoFleet 290 A</a>	Zwart	639	20	x	32
7346	<a href="#">Sigma Vikote 12 (Biguard Primer)</a>	Dark	35	20	x	1
7347	<a href="#">Sigma Vikote 42 (Biguard Coating)</a>	Zwart	92	20	x	5
	Thinnert 91-92			5	x	8
	Thinner 21-06			20	x	4