

Deel Schip Produkt	Kleur	Aantal lagen	Laag dikte	Overschildertijd 10 °C		Vol. %	Verdun- ning
				Min.*	Max. *		
Vlak tot kimmen							
SigmaCover 280 (Universal Primer)	Geel/groen	Bijplekken	75	16 uur	3 maanden	57	91-92
SigmaCover 380	Zwart	1	150	24 uur	28 dagen	80	91-92
Kimmen en ca. 150 cm omhoog							
SigmaCover 280 (Universal Primer)	Geel/groen	Bijplekken	75	16 uur	3 maanden	57	91-92
SigmaCover 380	Zwart	Bijplekken	75	24 uur	28 dagen	80	91-92
Bannoh 1500 R Z - Tiecoat	Plum	1	50	12 uur	zie datasheet	64	Epoxy Thinner A
Seatender 10	Navyblue	1	75	8 uur	zie datasheet	60	Acri Thinner A
Kimmen tot bergplaat							
SigmaCover 280 (Universal Primer)	Geel/groen	Bijplekken	75	16 uur	3 maanden	57	91-92
SigmaCover 630 (Multimastic)	RAL 5013	1	75	20 uur	6 maanden	83	91-92
Bergplaat, den							
SigmaCover 280 (Universal Primer)	Geel/groen	Bijplekken	75	16 uur	3 maanden	57	91-92
SigmaDur 550 (Gloss)	RAL 5015	1	50	8 uur	onbeperkt	55	21-06
Boeiing							
Sigmarine 28	Offwhite	Bijplekken	75	8 uur	onbeperkt	55	21-06
Sigmarine Jachtlak	Wit	1	60	16 uur	onbeperkt	55	20-05